

Środek gruntujący pod tynki gipsowe i cementowo-wapienne

Charakterystyka:

Środki gruntuja pod tynki gipsowe i cementowo-wapienne produkowany na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowo-styrenowej. Wzmacnia podłoże, ogranicza i wykrwawuje jego chłonność, nie zmniejszając paroprzepuszczalności. Odporny na działanie związków alkalicznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie: Przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych i żelbetonowych pod tynki gipsowe i różnego typu gładzie oraz także wszystkich podłoży mineralnych pod tynki cementowo-wapienne. Środek gruntujący zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża, ułatwia jej nakładanie oraz równomierne wysychanie. Zapobiega odpajaniu się i pękaniu tynku oraz wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej.

Dane techniczne

Skład: mieszanina dyspersji polimerowej, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące
Gęstość objętościowa: ok. 1.39 g/cm³

Dane wykonawcze:

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów):
od +5°C do +25°C

Kolor: niebieski

Czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny

Możliwość nanoszenia zapraw: po ok. 24 godzinach od naniesienia środka gruntującego

Czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin

Zużycie: ok. 0,25 - 0,35 kg/m²

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Przed gruntowaniem należy usunąć mechanicznie luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości. Następnie należy oczyścić je z substancji zmniejszających przyczepność, tj.: kurzu, tuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp. Tak przygotowane podłoże powinno być wolne od rys i wykwitów solnych oraz jednolicie suche na całej powierzchni. Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów lub preparatem RENO-BRUK 1003. Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować przy pomocy środka SEPTOBUD 1008, a następnie oczyścić mechanicznie. Powierzchnie spękałe i zarysowane należy naprawić zaprawą szpachlowo-renowacyjną RENOBUD 429, wyrównująco-szpachlową POZBUD 427 lub inną dostosowaną do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem środka gruntującego, ostonić.

Przygotowanie produktu: Przed użyciem środek dokładnie wymieszać. Środka GRUNTOBET 310 nie wolno rozrzedzać wodą ani mieszać z innymi materiałami.

Sposób stosowania: Preparat rozprowadzać równomiernie na przygotowanym podłożu przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową. Przeciętny całkowity czas wysychania środka gruntującego wynosi ok. 12 godzin i zależy od warunków atmosferycznych. Wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura wpływają na wydłużenie czasu jego wysychania.

Czyszczenie narzędzi:

Czysta woda, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Opakowania:

Opakowania:
Pojemniki plastikowe 20kg na paletach po 33 sztuki.

Przechowywanie:

Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w
nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i
temperaturze od +5°C do +25°C.

Ostrzeżenie:

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć ją wodą. Zaleca się używanie rękawic i odzieży ochronnej.

Dokument odniesienia:

PN-C-81906: 2003 „Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania”.

Data aktualizacji:

11/2010