



Instrukcja techniczna, stan 01.03.2011

## KÖSTER NB 1 Flex

Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1498/01/2006.

### Płyn zarobowy do mikrozapraw uszczelniających KÖSTER NB

#### Właściwości

KÖSTER NB 1 Flex jest wodną dyspersją na bazie styrenowo-butadienowo-lateksowej. Zawierający lateks płyn zarobowy NB 1 Flex może być stosowany do wszystkich produktów na bazie cementowej (tynki, zaprawy, szlamy i betony).

#### Dane techniczne

Zawartość substancji stałych	23 ± 1%
Wartość pH	10,5÷11,5
Lepkość	< 100 mPa·s
Napięcie powierzchniowe	ok. 50 mN/m
Ciężar właściwy	ok. 1,0
Minimalna temperatura tworzenia filmu	0°C

#### Zastosowanie

Płyn zarobowy KÖSTER NB 1 Flex stosowany jest jako dodatek do mikrozapraw uszczelniających KÖSTER NB.

Właściwości płynu KÖSTER NB 1 Flex:

- poprawia elastyczność i urabialność mikrozapraw uszczelniających,
- zwiększa zdolność zatrzymywania wody i chroni zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem,
- poprawia przyczepność do podłoża,
- zwiększa elastyczność i odporność na agresywne substancje w podłożu,
- zwiększa odporność na działanie mrozu i soli odładzających,
- zmniejsza penetrację olejów i rozpuszczalników,
- poprawia odporność na działanie substancji chemicznych.

#### Sposób użycia

Płyn zarobowy KÖSTER NB 1 Flex należy mieszać z mikrozaprawą uszczelniającą KÖSTER NB 1 lub NB 2 za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

#### Zużycie

Kanister 8 kg KÖSTER NB 1 Flex na jeden worek 25 kg KÖSTER NB 1 lub KÖSTER NB 2.

#### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić przy pomocy wody.

#### Opakowanie

Kanister 8 kg

#### Składowanie

Materiał należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem. Okres składowania do 2 lat. Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć.

#### Środki ostrożności

Nosić okulary ochronne rękawice ochronne podczas pracy z preparatem.

#### Związane instrukcje techniczne

KÖSTER NB 1 szary

KÖSTER NB 2 biały

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie.

**KOESTER Polska Sp. z o.o.**  
**31-670 Kraków; ul. Powstańców 127 lok. 14**  
**tel. 012/ 411 49 94; fax 012/ 413 09 63**  
**[www.koester.pl](http://www.koester.pl); e-mail: [info@koester.pl](mailto:info@koester.pl)**